

## LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO LUXUS

Vysoce kvalitní silnovrstvý tixotropní lazurovací lak pro ochranné dekorativní nátěry dřeva v interiéru a exteriéru. Je určen pro ochranu veškerých dřevěných povrchů, při aplikaci nestéká ani nekape, vytváří silnou ochrannou vrstvu.



### Technická data:

<b>Báze</b>	akrylát
<b>Obsah netěkavých látek</b>	30%
<b>Konzistence</b>	tixotropní
<b>Měrná hmotnost</b>	1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vydatnost (v jedné vrstvě)</b>	10-14 m <sup>2</sup> / 1 l
<b>Vzhled povrchu</b>	sametový lesk

### Charakteristika:

- chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy
- zachovává přírodní kresbu dřeva
- vytváří vysoce odolnou vrstvu
- vhodný pro nátěry ploch s nároky na luxusní vzhled
- při aplikaci nestéká
- rychleschnoucí
- jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné, k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přidávku max. 10%
- obsahuje barevně stabilní transparentní pigmenty s UV filtrem (mimo bezbarvého bez UV filtru)
- neškodí rostlinám ani životnímu prostředí
- může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen

### Příklady použití:

- nepochozí dřevěné povrchy v interiérech jako nábytek, dveře, obložení stěn nebo stropů, dekorativní prvky apod.
- dřevěné plochy v exteriérech jako okna, dveře, konstrukce a obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, ploty, brány, zahradní domky apod.
- interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídelny, školy, nemocnice, společenské prostory atd.)

### Provedení:

**Barva:** transparent, transparent s UV filtrem, dub, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, teak, ořech, dub antik

**Balení:** plastové obaly 0,75l, 2,5l

### Skladovatelnost:

48 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

### Pracovní postup:

**Příprava povrchu:** Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebrouste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry, přebrouste a očistěte. Prskyřičná a mastná místa vymyjte nitrocelulózovým ředidlem. Pro zvýšení životnosti a ochrany dřeva v exteriéru použijte bezbarvý podkladový nátěr **Soudal ZÁKLAD**.

**Aplikace:** Nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem pro vodu ředitelné lazurovací nátěry, případně máčením, válečkem, nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnost nanesení laku, případně kapky stáhněte do 5-ti minut od nanesení polosuchým štětcem. Pro získání dokonale hladkého povrchu doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca 2 hod.) povrch dřeva lehce přebrousit (po létech) jemným smirkovým plátnem. Poté aplikujte další nátěr. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, plně zatížitelný po 48 hodinách (20°C, 65% relativní vlhkost).

**Aplikační teplota:** vzduchu i podkladu +5°C až +30°C.

**Čištění:** Nářadí ihned po skončení práce čistěte vodou.

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu.

### Poznámky:

- doporučená vlhkost natíraného dřeva: 10 - 12%
- dřevo napadené plísní nebo houbami předem ošetřete **Soudal BIOSAN**
- v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým obsahem prskyřic (např. borovice)
- nenatírejte na přímém slunci nebo v období hrozícího deště

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.